
englisch dekor vienna

T +43 189 107 - 0
office@englisch.at
www.englisch.at
shop.englisch.at

Pilling

nach EN ISO 12945



Immer für dich da – 24 Stunden am Tag:
shop.englisch.at/en/

Abonniere jetzt unseren Newsletter –
so verpasst du keine Neuigkeiten!

englisch dekor vienna

T +43 189 107 - 0
office@englisch.at
www.englisch.at
shop.englisch.at

Durch die Belastung und Nutzung von Stoffen – insbesondere durch Reibung (beim Einsitzen oder Aufstehen) – kommt es zur Abnutzung der „obersten Faserstruktur“, dem sogenannten „Pillingeffekt“. Diese Knötchenbildung von Fasern kennen wir vor allem von Wollstoffen – bei Pullis – speziell im Achselbereich. Dieses Anflusen oder Fusseln ist eine optisch unschöne Begleiterscheinung, jedoch keine Qualitätsminderung, sondern beschreibt die Verwirbelung der obersten Faserschicht, die sich bei der Nutzung von Stoffen ergibt. Bei Naturfasern, wie eben Wolle, ist diese Knötchenbildung typisch und wesentlich ausgeprägter als bei Kunstfasern.

Eine entsprechende Testung, die das Pilling-Verhalten eines Stoffes aufzeigt, erfolgt genormt nach EN ISO 12945. Die dafür vorgesehene Auswertung erfolgt optisch und in 5 Klassen. Klasse 1 bedeutet starkes Pilling, während die beste Bewertung mit Note 5 kein Anflusen aufweist. In der Regel gelten Stoffe ab Klasse 3 als alltagstauglich und können für die „normalgebrauchs-Verpolsterung“ herangezogen werden. Unsere Stoffe weisen im Durchschnitt eine Bewertung von 4 bis 5 auf.

Das Pillingverhalten eines Stoffes kann im Zuge bei der Martindale-Testung mit erfasst werden, sodass Ergebnisse und Beurteilung Hand in Hand gehen.

Beispielbilder für die unterschiedlichen „Pilling-Klassen“



ENGLISCH DEKOR HANDELSGMBH & CO KG
Scheydgasse 29, 1210 Vienna, Austria

www.englisch.at
shop.englisch.at